

## **WATERKOL® CE**

Klej **WATERKOL CE** jest klejem wyprodukowanym na bazie wodnych dyspersji i substancji modyfikujących. Po wyschnięciu charakteryzuje się przezroczystą spoiną.

### **Zastosowanie:**

Klej **WATERKOL CE** przeznaczony jest w budownictwie do łączenia wypraw z włókien celulozowych. Klej może być stosowany również do klejenia różnych tkanin, włókien syntetycznych, włókien z włókien naturalnych, kartonu i papieru.

### **Dane techniczne kleju:**

barwa kleju	- ciecz o barwie mlecznej
sucha pozostałość	- 60±2%
pH	- 5-7
gęstość w 20°C	- ok. 1,1 g/cm <sup>3</sup>
lepkość wg KF Ø4 mm	- min. 20 sekund
pełna wytrzymałość spoiny klejowej	- po 48 h
palność	- nie palny

### **Sposób użycia:**

Klej może być stosowany wówczas, gdy jego temperatura jak i temperatura klejonych materiałów nie jest niższa niż 15°C. Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klejone materiały muszą być czyste i suche. W przypadku klejenia tkanin, papieru, kartonu itp. klej nanosić równomierną cienką warstwę. Po złączeniu materiałów należy je docisnąć. Do sklejania wypraw z włókien celulozowych w budownictwie należy stosować agregaty. Przy wykonywaniu wypraw z włókien celulozowych dopuszcza się również nanoszenie kleju przy użyciu pomp ciśnieniowych. Wyprawy z włókien celulozowych powinny wykonywać osoby posiadające doświadczenie oraz przeszkolenie w zakresie używania tego rodzaju klejów.

### **Oznakowanie:**

Nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania. Nie podlega przepisom RID i ADR.

### **Przechowywanie i transport:**

Klej **WATERKOL CE** jest klejem bezpiecznym pod względem pożarowym i wybuchowym. Musi być magazynowany i transportowany w temperaturze od +5°C do +30°C w szczelnie zamkniętych pojemnikach. Przechowywany dłuższy czas w otwartym naczyniu może wysychać tworząc tzw. „kożuch”. W takim przypadku należy „kożuch” usunąć i dopiero wówczas używać kleju.

Klej przechowywany zgodnie z zaleceniami producenta posiada przydatność do użycia przez 9 miesięcy od daty produkcji.

### **Ważne wskazówki**

Nasza firma gwarantuje stałą i wysoką jakość produktów potwierdzoną każdorazowo odrębnym świadectwem jakości. Wszystkie informacje zawarte w tej karcie technicznej oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu, jednak nie mogą być one podstawą do roszczeń. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich własnych prób. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Tel. (+48) 48 344 12 80  
(+48) 48 344 12 84  
(+48) 48 344 07 90  
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>  
E-mail: [bochemia@bochemia.com.pl](mailto:bochemia@bochemia.com.pl)