

WATERKOL D

Waterkol D jest jednoskładnikowym klejem wyprodukowanym na bazie wodnej dyspersji poliocetanu winylu z dodatkiem środków modyfikujących.

Charakterystyka kleju:

Kolor spoiny po utwardzeniu	-	bezbarwna
Lepkość wg. KF \varnothing 10mm	-	20 – 50 sek.
Sucha pozostałość	-	45 – 54%
Odczyn pH	-	5-7
Gęstość w 20°C	-	ok. 1,2g/cm ³
Czas prasowania w 20°C	-	15 – 20 minut
Ciśnienie prasowania	-	0,1 – 0,8 N/mm ²
Czas otwarty	-	2 – 4 minuty
Czas pełnego utwardzania	-	24h
Palność	-	niepalny

Zastosowanie:

Klej Waterkol D przeznaczony jest do klejenia na zimno drewna twardego i miękkiego, płyt wiórowych, sklejek i innych materiałów drewnopochodnych, do oklejania powierzchni laminatami, okleinami papierowymi, z tkanin i tworzyw sztucznych.

Sposób użycia:

Czas otwarty i czas wiązania zależą od warunków pracy tj. temperatury, wilgotności i nasiąkliwości materiału, wielkości naniesienia kleju i napięć w klejonym materiale.

Klejone materiały powinny być dobrze dopasowane, oczyszczone z pyłu, odtłuszczone, o wilgotności nie większej niż 10%. Klej nanosić jednostronnie, cienką i równomierną warstwą przy użyciu pędzla, szpachli lub wałków klejarskich. Temperatura robocza kleju, elementów klejonych i otoczenia powinna wynosić minimum 15°C, wilgotność względna powietrza 60-70%. Naniesienie kleju przy klejeniu montażowym powinno wynosić 80-150 g/m².

Bezpośredni kontakt z elementami metalowymi może powodować przebarwienia na skutek reakcji z taniną zawartą w drewnie (dot. np. drewna dębowego).

Produkt w postaci nieutwardzonej można usuwać za pomocą wody. Po utwardzeniu klej należy usunąć mechanicznie.

Składowanie i warunki bezpieczeństwa:

Produkt w oryginalnie zamkniętych opakowaniach może być przechowywany przez okres 6 miesięcy od daty produkcji w temperaturze +5°C do +30°C. Klej przemrożony ulega nieodwracalnemu zniszczeniu.

Nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania. Nie podlega przepisom RID i ADR.

Tel. (+48) 48 344 12 80
(+48) 48 344 12 84
(+48) 48 344 07 90
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>
E-mail: bochemia@bochemia.com.pl

Zweryfikowano: styczeń 2012