

WATERKOL[®] C

Charakterystyka kleju:

WATERKOL C jest to klej na bazie dyspersji poliocetanu winylu z dodatkiem modyfikatorów. Charakteryzuje się sztywną spoiną o dość wysokiej wytrzymałości.

Zastosowanie:

Klej **WATERKOL C** jest przeznaczony do sklejania ręcznego i mechanicznego papieru, tektury, kartonu oraz dla przemysłu obuwniczego do sklejania wewnętrznych części obuwia, usztywniania podnosków i zapiętek, dla przemysłu kaletniczego oraz apretur w przemyśle włókienniczym.

Dane techniczne:

kolor spoiny po utwardzeniu	- bezbarwna
lepkość wg KF Ø6 mm	- 30–40 sekund
lepkość wg Brookfielda ^{wrz.} 4/50	- 4 000 – 5 200 mPa·s
sucha pozostałość	- 43 – 46%
pH	- 5–7
gęstość w 20°C	- ok. 1,2 g/cm ²
czas pełnego utwardzenia	- 24 h
palność	- nie palny

Sposób użycia:

Klej przed użyciem dokładnie wymieszać. Klejenie prowadzić w temperaturze powyżej 18°C. Grubość warstwy kleju dostosować do rodzaju sklejanego materiału. Czas schnięcia kleju i utwardzania spoiny klejowej zależy od grubości warstwy naniesionego kleju, temperatury otoczenia, kleju i materiałów klejonych. Klej można stosować do nakładania ręcznego i mechanicznego (pędzle, rolki, wałki).

Oznakowanie:

Nie podlega obowiązkowi specjalnego oznakowania. Nie podlega przepisom RID i ADR.

Przechowywanie i transport:

Klej należy przechowywać i transportować w oryginalnych opakowaniach w temperaturze +5°C + 35°C. Okres gwarancji 6m-cy od daty produkcji umieszczony na etykiecie. Klej jest bezpieczny pod względem pożarowym i wybuchowym.

Ważne wskazówki

Nasza firma gwarantuje stałą i wysoką jakość produktów potwierdzoną każdorazowo odrębnym świadectwem jakości. Wszystkie informacje zawarte w tej karcie technicznej oparte są na badaniach oraz wieloletnim praktycznym doświadczeniu, jednak nie mogą być one podstawą do roszczeń. Dlatego zalecamy przeprowadzenie odpowiednich własnych prób. Nasz dział techniczny chętnie służy poradą techniczną.

Tel. (+48) 48 344 12 80
(+48) 48 344 12 84
(+48) 48 344 07 90
Fax. (+48) 48 344 12 81

Web: <http://www.bochemia.com.pl>
E-mail: bochemia@bochemia.com.pl